

# ROBITIX

## Алкидная грунтовочная краска



- не капает, хорошо разравнивается
- хорошо сцепляется с проблемными поверхностями
- связывает пыль, легко шлифуется

### ● ТИП

Матовая тиксотропная алкидная грунтовочная краска для внутренних работ.

### ● ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для грунтовок деревянных, зашпаклёванных, кирпичных, старых бетонных и оштукатуренных поверхностей; древесно-волоконистых, древесно-стружечных плит и бумажных обоев; поверхностей, нуждающихся в специальной обработке (очищенных от известковой, клеевой, меловой краски, а также зашпаклёванных меловой шпаклёвкой). Грунтовочная краска укрепляет основу, улучшает сцепление краски с поверхностью, уменьшает расход отделочной краски.

### ● ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и потолки в сухих и влажных помещениях, мебель, внутренние двери, внутренние оконные рамы и пр.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	8 – 10 м <sup>2</sup> /л – на гладких поверхностях.
Сухой остаток по объёму	Прибл. 44%.
Плотность	Прибл. 1,4 кг/л.
Способ нанесения	Кистью, валиком или краскораспылителем высокого давления. Сопло распылителя высокого давления 0,013" - 0,015" или 0,330 - 0,380 мм.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности воздуха 50%	3 часа – от пыли, 24 часа – для шлифовки и окраски.
Блеск	Матовый.
Базовые краски	База AP.
Тонирование	Грунтовочную краску можно использовать белой или тонировать в светлые оттенки по картам колеровки Tikkurila. Точность оттенка не совершенна.
Термостойкость	В сухом помещении до + 100 °С. При длительном воздействии высокой температуры светлые оттенки желтеют.
Хранение	Продукт морозоустойчив.
Гарантийный срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления.
Вид упаковки	0,9 л; 2,7 л; 9,0 л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ● ПОДГОТОВКА

#### Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхности очистить от пыли и грязи. Места выхода сучков загрунтовать лаком для сучков OKSALAKKA.

#### Ранее окрашенные поверхности:

Удалить старую отслаивающуюся краску, известь и мел. Вымыть поверхность водным раствором чистящего средства VIVACLEAN согласно инструкции по применению. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать неразбавленным чистящим средством VIVACLEAN. Щели и неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии VIVACOLOR, отшлифовать и удалить пыль.

### ● УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5 °С и относительная влажность воздуха ниже 80%.

### ● НАНЕСЕНИЕ

Грунтовочную краску ROBITIX при нанесении кистью **не перемешивать**. Если грунтовочную краску перемешивали, дать отстояться до желеобразной консистенции. Для получения однородной, однотонной поверхности нужно смешать достаточное количество грунтовочной краски в одной таре. Грунтовать 1 раз кистью, валиком или распылителем.

### ● ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов остатки жидкого продукта и очистить разбавителем UNIT EKO или UNIT SPRAY сразу после окончания работы.

### ● ОХРАНА ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС 88/379/ЕЕС

Содержит: фракцию перегонки нефти, тяжёлую, обработанную водородом, соли жирных кислот кобальта (II) и метилэтилкетоксим. Может вызвать аллергическую реакцию. **ОГНЕОПАСНО**. Повторный контакт может вызвать сухость или повреждение кожи. Беречь от детей. Избегать вдыхания паров растворителя. Избегать попадания на кожу и в глаза. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку химиката. Обеспечить эффективную вентиляцию. Предельные значения ЛОС (VOC) (группа A/g): 450 г/л (2007), 350 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте <450 г/л.

### ● ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

### ● ТРАНСПОРТИРОВКА

---

**Внимание!** Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com